

	<b>FICHE TECHNIQUE PRODUIT</b>	Période de validité de l'engagement Du 01/01/2021 Au 30/06/2021
--	--------------------------------	--

Site de production	ECO VALORISATION – GENNEVILLIERS	Granulat	0-31.5SP : 0/31.5 Secondaire
Nature pétrographique	Calcaire	Elaboration	Naturel

**Partie normative**  
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **0 31.5** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code D a**


	0.0 63	0.0 8	0.1 6	0.3 15	0.6 3	1	1.6	2	3.1 5	5	6.3	8	10	12.5	14	D/2 16	18	20	D/1 .4	25	28	D 31.	1.4 D	2 D 63	W (%)	MB (g/)	LA	MD E	VB S
Vss + u	8.8															86							100			2.5			
Vss	7.8															83							99			2			
Vsi	1.8															63							89	98	100				
Vsi - u	0.8															60							87	97	100				
sf Max																													

\* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

**Partie informative**

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2020 au 30/12/2020      Résultat des autres essais : du 01/01/2019 au 30/12/2020

	0.0 63	0.0 8	0.1 6	0.3 15	0.6 3	1	1.6	2	3.1 5	5	6.3	8	10	12.5	14	D/2 16	18	20	D/1 .4	25	28	D 31.	1.4 D	2 D 63	W (%)	MB (g/)	LA	MD E	VB S
Nbr. val	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	21	3	2	6
Maxi	6.0	6.3	7.7	10.3	15.0	19.0	25.8	29.0	38.0	46.0	50.0	55.0	61.0	71.0	76.0	81.0	86.0	88.0	91.0	96.0	98.0	99.0	100	100	9.9	1.9	31.0	30.0	0.09
XF + 1.25 sf	5.8	6.1	7.4	9.8	13.9	17.5	23.1	25.8	33.6	41.8	46.7	53.0	59.7	67.6	71.9	77.4	83.2	87.4	91.5	94.9	97.7	98.9	100	100	8.6	1.9	31.5	31.5	0.08
XF	4.8	5.0	6.1	8.1	11.4	14.2	18.9	21.1	28.0	35.9	40.7	46.7	53.3	61.8	66.2	72.5	78.3	83.2	88.1	92.0	95.2	97.8	100	100	6.8	1.6	29.0	28.0	0.07
XF - 1.25 sf	3.8	3.9	4.8	6.5	8.9	10.9	14.7	16.4	22.4	30.0	34.8	40.4	46.9	56.0	60.5	67.7	73.4	79.0	84.7	89.1	92.7	96.7	100	100	5.0	1.3	26.5	24.5	0.06
Mini	3.6	3.7	4.4	5.7	7.7	9.0	12.4	14.0	19.0	26.0	31.0	38.0	45.0	54.0	60.0	67.0	73.0	79.0	84.0	89.0	92.0	97.0	100	100	5.2	1.2	27.0	26.0	0.05
sf	0.81	0.87	1.04	1.32	1.98	2.61	3.38	3.78	4.47	4.70	4.76	5.01	5.12	4.64	4.54	3.88	3.91	3.38	2.69	2.29	2.01	0.89	0.00	0.00	1.47	0.25	2.00	2.83	0.01



**Essai(s) complémentaire(s)**

16/04/2019 - F NF EN 1361-7 : 0.6 %

Date : 04/01/2021
BLIN Raphaël

